

Anexo 1

A seguir, como exemplo, segue normatização exigida pela empresa para o fornecimento de cerâmicas.

Para revestimento:

- 1) Resistência ao ataque químico
NBR 13818/97, anexo H
Classe B - Média
- 2) Determinação de absorção de água
NBR 13818, anexo B
Para áreas molháveis/molhadas – Abs \leq 10,0 %
- 3) Resistência ao manchamento
NBR 13818/97, anexo G
Classe 3 – Mancha removível com produto de alta concentração
- 4) Determinação da carga de ruptura e módulo de resistência a flexão
NBR – 13818/97, anexo C

Para piso:

- 1) Desgaste por abrasão
NBR 13818/97, anexo D
PEI \geq 3 (para áreas de tráfego intenso PEI = 5)
- 2) Coeficiente de atrito dinâmico
NBR 13818/97, anexo N
Coeficiente de atrito para áreas molháveis/molhadas \geq 0,4 (cof II)
- 3) Resistência ao ataque químico
NBR 13818/97, anexo H
Classe B – Média
- 4) Determinação de absorção de água
NBR 13818, anexo B
Para áreas molháveis/molhadas - Abs \leq 10,0%
- 5) Resistência ao manchamento
NBR 13818/97, anexo G
Classe 3 – Mancha removível com produto de alta concentração
- 6) Determinação da carga de ruptura e módulo de resistência a flexão
NBR-13818/97, anexo C