

Valores de referência para módulos de elasticidade na tração E (módulo de Young),

Material	Módulo de Young E (10^{10} Pa)
Alumínio	7,0
Cobre	11,0
Bronze	9,0
Aço	20,0
Ferro	21,0
Chumbo	1,6
Concreto	----
Vidro Crown	6,0